weber SH

hidrófugo de superficie invisible

- **Respeta la permeabilidad**
- **Conserva el aspecto original del soporte**
- **Retrasa la penetración de suciedad**
- **Disminuye la absorción de agua**
- **Reduce la degradación**

APLICACIONES

Hidrofugación de materiales porosos, no fisurados:

- Piedras calcáreas, tobas, gres, ladrillos, hormigón y revestimientos minerales a base de cal o de cemento.
- Protección de morteros monocapa y morteros de cal.

COMPOSICIÓN

Polisiloxano en fase solvente.

OBSERVACIONES

- No hidrofugar fachadas de piedra rejuntadas con yeso o con mortero de yeso, ni revestimientos a base de yeso.
- Evitar el tratamiento de superficies sumergidas.
- No aplicar sobre soportes húmedos.

RECOMENDACIONES DE USO

- Temperatura de empleo entre 5 y 30°C.
- No aplicar sobre soportes helados, en proceso de deshielo o con riesgo de heladas.
- No aplicar sobre soportes sobrecalentados, en pleno sol o con fuerte viento.
- Evitar la aplicación en tiempo lluvioso (la saturación de agua de los poros del soporte impide la penetración del
- hidrófugo).
- Proteger las superficies que no se quieran tratar.
- Limpiar las herramientas utilizadas con un disolvente universal.
- **weber SH** es un producto inflamable. No fumar durante la aplicación. En interior, ventilar el local.
- No respirar los vapores.
- No verter en el alcantarillado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- El soporte debe estar perfectamente limpio, sin restos de polvo y totalmente seco.
- Reparar las juntas de ladrillo, rellenando las hendiduras.
- Tratar las fisuras.
- Restaurar los soportes degradados.

PRESENTACIÓN
Garrafa plástico de 25 litros.
Palets de 800 litros (32 unidades).

RENDIMIENTO
De 300 a 500 ml/m^2, según la absorción del soporte.

COLORES
Líquido incoloro.

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

MODO DE EMPLEO

Aplicar hasta la saturación superficial en 2 pasadas espaciadas 10 minutos como mínimo, con rodillo o brocha, y de abajo hacia arriba.
También puede realizarse la aplicación con un pulverizador de baja presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características de empleo generales	
Formato	Monocomponente
Conservación	12 meses
Viscosidad	tipo acuosa
Características de empleo adicionales	
Tiempo de secado	24 horas
Tiempo de efectividad óptima	7 días

Estos resultados se han obtenido con ensayos según la normativa europea EN-UNE-998-1, y pueden variar en función de las condiciones en obra y el tipo de amasado. Las diferencias comprendidas en un rango de valores se deben a las variaciones en materias primas de los centros de producción.
Los tiempos pueden variar según las condiciones meteorológicas.

Sistema de la calidad ISO 9001 certificado por Aenor con el nº ER-0557/1996